

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
 стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
 Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4
 Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации,
 метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)
 Испытательный центр ФБУ "ЦСМ Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛО1
 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
Лаборатория испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции
 тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
 E-mail: testcenterCP@mail.ru
Лаборатория испытаний продукции легкой и текстильной промышленности
 тел. / т/факс (496)552-21-01,
 E-mail: 5486444@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-52707/41 от 01.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Полотна нетканые термоскрепленные объемные полиэфирные «Термофинн Микро-100», «Термофинн Микро -150», «Термофинн Микро -200. На соответствие СТО 60549554-001-2014 «Полотно нетканое термоскрепленное объемное «Термофинн Микро».
 Полотно нетканое термоскрепленное объемное марки: «Термофинн Микро - 150», ПЭ-100%.

0,5х3

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА:

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ, ПОСТУ-

ПИВШИХ НА ИСПЫТАНИЯ:

УСЛОВНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

№ 52707/41-С

27.05.2015г.

27.05.2015-01.06.2015г.

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Сергиево-Посадский центр сертификации и мониторинга»

Аттестата аккредитации: № РОСС RU.0001.10АЮ18

Адрес: 141300, Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212, корпус 4

ИНН: 5042070552

ОГРН: 1025005322616

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

Общество с ограниченной ответственностью "Термореал".

Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 47, офис 409, Российская Федерация.

ИНН: 7722683528; ОГРН: 1097746199671.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

Общество с ограниченной ответственностью "Термореал".

Адрес: 141602, Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км., строение 47, Российская Федерация.

ИНН: 7722683528; ОГРН: 1097746199671.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ:

Проверить по показателям указанным в направлении, на соответствие СТО 60549554-002-2010 п. 5.8, табл. 1, пок. 1-10,12.

Перечень определяемых показателей указан в столбце 1 раздела «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ»

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

Направление № 54 от 27.05.2015г.

Дата и № акт отбора: 27.05.2015г. № 8625

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата изготовления: 05.2015г.

Рулоны полотна упакованы в полимерную пленку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель Единица измерения	Метод испытаний	Средства измерений/ испытательное оборудова- ние	ПДК и нормы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Климатические условия проведения испытаний (ГОСТ 10681-75)		Температура воздуха : (20+2) °С; Относительная влажность воздуха: (65+2) %		
1	2	3	4	5

Состав сырья, % ПЭ	ГОСТ ИСО 1833-2001	весы BP 310S, электроплитка	100	100
Поверхностная плотность, г/м ²	ГОСТ 3811-72	весы BP 310S,	150-12	150
Неравноота по массе, %	ГОСТ 15902.2- 2003	весы BP 310S	Не более 9,0	7,0
Толщина при давлении 0,2кПа, мм	ГОСТ 12023- 2003	Толщиномер электронный	6±2	4,9
Разрывная нагрузка, Н По длине По ширине	ГОСТ 15902.3- 2003	PT-250M	Не менее: 3,0 10,0	4,0 15,0
Удлинение при разрыве, % По длине По ширине	ГОСТ 15902.3- 2003	PT-250M	Не более: 95 90	95 90
Устойчивость к многократно- му сжатию, %	ОМУ 17-14-241- 84	Толщиномер, приспособление	Не менее 60	74
Суммарное тепловое сопро- тивление, °С·м ² /Вт	ГОСТ 20489-75	ПТС-2	Не менее 0,4	0,44
Изменение линейных разме- ров после замочки, % По длине По ширине	ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95	Линейка измери- тельная	Не менее: ±3,0	0 +1,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний представленного образца: Полотно нетканое термоскреп-
ленное объемное марки: «Термофинн Микро - 150», ПЭ-100%, не установлено отклонений от требований СТО
60549554-001-2014 п. 5.8, табл. 1, пок. 1-10,12, в объеме проведенных испытаний.

Внимание!

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:

Начальник испытательного центра

